


## Pictogramas



Thinners M600



P120-P220

100:2  
Polykit IV  
Endurecedor para Poly-  
kit IV

15-20 mins. 20°C.



Ver t.i.s. 7.9





P120-P220



Aparejos



4.5.9



## POLYKIT IV

**Descripción:**

Masilla de dos componentes para rellenar abolladuras e irregularidades en partes del vehículo de acero, acero cincado o de aluminio.

**Producto y aditivos:**

Polykit IV.

Endurecedor para Polykit IV, Polykit , Polystop LP y Polysoft.

**Materiales básicos:**

PolyKIT IV : Resinas de poliéster.

Endurecedor : Peróxido.

**Substratos sobre los que puede aplicarse:**

- Acero.
- Aluminio.
- Acero cincado.
- Sikkens Primer Surfacer EP.
- Laminados de Poliéster.

Nota : No aplicar Polykit IV sobre acabados termoplásticos, Washprimer y Washfillers.

En los casos que se requiera máxima protección a la corrosión, Polykit IV debe aplicarse sobre Primer Surfacer EP.

**Preparación de la superficie:**

- Acero : Desengrasar y lijar con P120.
- Acabados existentes : Lijar hasta chapa limpia con P120.
- Aluminio y acero cincado : Desengrasar y lijar con P220.
- Laminados de Poliéster : Desengrasar y lijar con P320.

**Proporción de mezcla:**

100 partes en peso de Polykit IV.

2 partes en peso de Endurecedor .

Nota : No añadir más endurecedor que el especificado. Mezclar bien los componentes hasta obtener una mezcla de color uniforme.

**Vida de la mezcla:**

Una vez mezclado : 3 a 4 minutos a 20°C.

**Limpieza del equipo:**

Diluyen 1.2.3, dentro de la vida de mezcla del producto.

**Tiempos de secado:**

	20°C	40°C
Seco para lijado después de :	15/20 min.	10 min.

La temperatura de secado no debe exceder los 70°C, para evitar problemas de burbujas, cuarteados y/o falta de adherencia.

**Grados de lija recomendados:**

Lijado en seco con papel de lija P120 – P220.

**Repintable con:**

Todos los productos de preparación Sikkens.

---

**VOC:**

VOC Teórico: <5 g/l mezcla lista para aplicar.

---

**Invasado:**

Polykit IV : Refil de 1,5 kgs  
Endurecedor : Tubos de 50 grs.

---

**Color:**

Beige

---

**Datos de seguridad e higiene referente al Polykit IV:**

Sólo para uso profesional (ver "Hojas de Seguridad e Higiene").

Ver texto en la etiqueta de cada producto.

Se advierte a los usuarios que cumplan la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo, así como la eliminación de residuos.

---